

Sylvin 8200-55UV Clear 8390

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8200-55UV Clear 8390 Is A Vinyl Compound Formulated For General Purpose Extrusion Or Molding Applications That Require A Ultra Violet Stabilizer.

Главная Информация	
Добавка	УФ-стабилизатор
Характеристики	Универсальный
Используется	Промышленное применение Универсальный
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	55		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	55		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	9.65	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	460	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	35.0	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	154 - 166	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

