

## BJB Silicone TC-5040 A/B

Silicone

BJB Enterprises, Inc.

### Описание материалов:

TC-5040 A/B is a room temperature, addition/platinum curing silicone rubber designed for mold making, encapsulation applications, pressure pads, gaskets, and various other types of parts. When this rubber is used to make certain types of molds, it is translucent enough to see through when casting into the mold cavity.

Главная Информация			
Используется	Прокладки Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.09	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Удельный вес			
Part A	1.087	g/cm <sup>3</sup>	
Part B	0.988	g/cm <sup>3</sup>	
Усадка (2,54 см)	Nil		ASTM D2566
Время отгрузки (25 °C)	16.0 to 24.0	hr	
Gel Time	1.0 to 1.1	hr	
Время работы (25 °C)	40.0 to 45.0	min	
Вязкость брукфилда			
Mixed : 25°C	65.0	Pa·s	
Part A : 25°C	125	Pa·s	
Part B : 25°C	0.550	Pa·s	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	35 to 45		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	5.96	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	540	%	ASTM D412
Tear Strength	16.6	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 10		
Срок годности	26	wk	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

