

Unichem 5543

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Unichem 5543 is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by injection molding and is available in North America.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая мобильность Универсальный | | |
| Используется | Универсальный | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.25 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 55 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 9.31 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 400 | % | ASTM D638 |
| Дополнительная информация | | | |
| 100% Modulus, ASTM D638: 460 psi | | | |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 160 - 168 | °C | |
| Температура формы | 10.0 - 37.8 | °C | |
| Back Pressure | 0.689 - 2.76 | MPa | |
| Screw Speed | 40 - 100 | rpm | |
| Коэффициент сжатия винта | 2.0 : 1.0 - 3.0 : 1.0 | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

