

ALCOM® ABS 530/29 BL1241-07MCF

Acrylonitrile Butadiene Styrene

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALCOM® ABS 530/29 BL1241-07MCF is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ALCOM® ABS 530/29 BL1241-07MCF include appliances, cleaning applications, construction applications, electrical/electronic applications and housings.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Главная Информация			
Используется	Приборы Применение конструкции Электрическое/электронное применение Корпуса Санитарные продукты		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Металлизированные цвета		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.08	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)	28.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	103	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2350	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	2600	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	61.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	9.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	24	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ISO 306/B50
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура сушки

Circulation Dryer	80.0	°C
Desiccant Dryer	80.0	°C

Время сушки

Circulation Dryer	3.0 to 6.0	hr
Desiccant Dryer	2.0 to 4.0	hr

Температура обработки (расплава)	220 to 260	°C
----------------------------------	------------	----

Температура формы	50.0 to 80.0	°C
-------------------	--------------	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

