

PRIMALENE WPP111

Polypropylene Homopolymer

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A low melt flow homopolymer polypropylene

Applications:

Strapping

Profiles

Главная Информация

Характеристики	Гомополимер
Используется	Профили Обвязка

Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.3	g/10 min	ASTM D1238

Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	101	ASTM D785

Механические

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	33.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	1280	MPa	ASTM D790

Воздействие

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод Impact (23°C)	27	J/m	ASTM D256A

NOTE

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

