

Formolene FORMAX® L71709A

Linear Low Density Polyethylene

Formosa Plastics Corporation, U.S.A.

Описание материалов:

Formolene FORMAX® L7 is a high strength linear low density hexene copolymer polyethylene made using a gas-phase process. Film mechanical properties are significantly improved compared to competitive super hexene LLDPE film resins.

Formolene FORMAX® L7 is formulated with slip and antiblock for use in high performance film applications offering excellent extrusion processing and outstanding impact strength and tear resistance. Films exhibit good optical properties.

Formolene FORMAX® L7 meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Suggested Applications:

Industrial Packaging

Industrial Liners

Coextrusion

Can Liners

Consumer Trash Bags

Главная Информация	
Добавка	Высокий антиблок (7000 ppm) 2
Характеристики	Сополимер
	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая прочность на разрыв
	Гексен-комномер
	Высокая антиблокировка
	Высокая прочность
Оптика	
Используется	Сумки
	Промышленное применение
	Вкладыши
	Упаковка
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокструзия
	Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm ³	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.90	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,25 µm, Blown Film	11.4	MPa	
TD : Yield,25 µm, Blown Film	11.3	MPa	
MD : Break, 25 µm,Blown Film	39.2	MPa	
TD : Break, 25 µm,Blown Film	29.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm,Blown Film	700	%	
TD : Break, 25 µm,Blown Film	870	%	
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	410	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm, Blown Film	380	g	
TD : 25 µm, Blown Film	710	g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

