

Infino GC-1250

Polycarbonate + ABS

LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD.

Описание материалов:

Infino GC-1250 is a polycarbonate acrylonitrile butadiene styrene (PC ABS) product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: electrical/electronic applications.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Главная Информация			
UL YellowCard	E115797-101808048		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Компьютерные компоненты		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес (Natural)	1.39	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238, ISO 1133
250°C/2.16 kg	10	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
250°C/5.0 kg	36	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Формовочная усадка			
Flow: 3.20mm	0.18 - 0.22	%	ASTM D955
Transverse flow: 3.20mm	0.18 - 0.22	%	ASTM D955
Lateral flow: 3.20mm	0.18 - 0.22	%	ISO 2577
Traffic: 3.20mm	0.18 - 0.22	%	ISO 2577
Tg (половина ширины)-DSC	100	°C	
Содержание золы			
--	26	%	ISO 3451
--	26	%	ASTM D5630
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			
Class r	110		ASTM D785
R scale	110		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	4410	MPa	ASTM D638
--	4500	MPa	ISO 527-2/5
Прочность на растяжение			
Yield ²	54.9	MPa	ASTM D638
Yield	56.0	MPa	ISO 527-2/5

Fracture ³	39.2	MPa	ASTM D638
Fracture	40.0	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении			
Fracture ⁴	8.0	%	ASTM D638
Fracture	8.0	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль			
-- ⁵	5390	MPa	ASTM D790
-- ⁶	5500	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
-- ⁷	88.3	MPa	ASTM D790
-- ⁸	90.0	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность ⁹ (23°C)	6.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.18 mm	64	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	64	J/m	ASTM D256
23°C ¹⁰	6.5	kJ/m ²	ISO 180/1A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 MPa, unannealed, 6.40mm	92.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed, 4.00mm	92.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	100	°C	ISO 306/B50

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		
1.2 mm	V-0	UL 94
3.0 mm	V-0	UL 94

NOTE	
1.	5.0 mm/min
2.	5.0 mm/min
3.	5.0 mm/min
4.	5.0 mm/min
5.	2.8 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2.8 mm/min
8.	2.0 mm/min
9.	Thickness: 4mm
10.	Thickness: 4mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

