

Generic PS (GPPS) - Glass Fiber

Стекловолокно

General Purpose Polystyrene

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PS (GPPS) - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15 - 1.29	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.095 - 0.25	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.049 - 0.10	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2960 - 11700	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (23°C)	11.0 - 82.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	3320 - 8490	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	49.6 - 128	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	21 - 62	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	130 - 220	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	81.5 - 108	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (23°C)	1.0E+11 - 1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.1 - 82.2	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Температура формы	51.7 - 54.4	°C	
Давление впрыска	86.2 - 86.6	MPa	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PS (GPPS) - Glass Fiber This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

