

## Gallonprene® GP540-9005

Thermoplastic Elastomer

Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited

### Описание материалов:

Gallonprene® GP540-9005 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It can be processed by extrusion or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Latin America. Applications of Gallonprene® GP540-9005 include hose/tubing and wire & cable.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Good Aesthetics

Halogen Free

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая поверхность Без галогенов Высокая эластичность		
Используется	Профили Трубка Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.968	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/10.0 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 23°C)	90		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	14.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	600	%	ASTM D412
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	160 to 180	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	170 to 190	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	180 to 200	°C	

## NOTE

- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 500 mm/min |
| 2. | 500 mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

