

Axiall PVC 12792

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose, 75°C rated non-lead stabilized jacket compound with good low temperature properties.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Низкая термостойкость		
Используется	Кабельный кожух Общее назначение Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38 to 1.42	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра ¹ (Shore A)	76 to 82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	13.8	MPa	
100% Strain	6.21	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (100°C, 240 hr)	-19	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-35.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	23	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	171	°C	
NOTE			
1.	Delayed		
2.	30 mil slab		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

