

## Globalene® 7011

Polypropylene Impact Copolymer

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.

### Описание материалов:

Globalene® 7011 is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in Asia Pacific or North America for blow molding, pipe extrusion, or sheet extrusion.

Important attributes of Globalene® 7011 are:

Copolymer

Heat Resistant

Impact Resistant

Typical applications include:

Bottles

Plumbing/Piping/Potable Water

Sheet

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая термостойкость к старению Сополимер удара Ударопрочность при низкой температуре
Используется	Бутылки Трубопроводы Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионная труба Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.896	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	80		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1270	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C)	390	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (-18°C)	1800	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature	93	°C	ASTM D648
Drop Weight Impact Strength (-29°C)	27.1	J	Internal Method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

