

Resblend ABS/PC

Polycarbonate + ABS

Polimarky Spolka Jawna

Описание материалов:

Resblend ABS/PC is a Polycarbonate + ABS (PC+ABS) product. It is available in Europe.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.07 to 1.18	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2000 to 2500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	45.0 to 55.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	5.0 to 15	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	15 to 20	kJ/m ²	ISO 179/1A
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 to 120	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	230 to 280	°C	
Температура формы	75.0 to 90.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat