

Laprene® 8K1000A90

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

Laprene® 8K1000A90 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) material. It is available in Europe, Latin America, or North America. Primary attribute of Laprene® 8K1000A90: REACH Compliant.

Typical application of Laprene® 8K1000A90: Engineering/Industrial Parts

Главная Информация			
Используется	Инжекционный метод литья		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию	70.0	mm ³	DIN 53516
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	12	%	ASTM D412
Tensile Stress ¹ (100% Strain)	5.40	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ²	15.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	530	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	68.0	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Задняя температура	210	°C	
Средняя температура	220	°C	
Передняя температура	230	°C	
Температура сопла	230	°C	
Температура формы	30.0 to 50.0	°C	
NOTE			
1.	Die C		
2.	Die C		
3.	Die C		
4.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

