

Shin-Etsu Elastomer KE-5006BU

Silicone Rubber, HTV

Shin-Etsu Silicones of America

Описание материалов:

Shin-Etsu KE-5006B U is a phenyl (PVMQ) silicone compound. This product is designed for good low temperature characteristics. A broad range of service temperatures from -100 to +260°C (-148 to +500°F.)

Typical Applications

Low temperature gaskets.

Low temperature packing.

| Главная Информация | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Характеристики | Низкая термостойкость | |
| Используется | Упаковка | |
| | Применение при низкой температуре | |
| | Шайба | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 1.19 | g/cm ³ |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость дюрометра | 54 | |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение | 10.8 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | 570 | % |
| Tear Strength ¹ | 31.5 | kN/m |
| Комплект сжатия (150°C, 22 hr) | 28 | % |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения |
| Время доставки (150°C) | 4.0 | hr |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
| Cure Agent | DCBP | |
| Press / Post Cure: Post | | |
| NOTE | | |
| 1. | B mould | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

