

CERTENE™ LLBF-118B

Linear Low Density Polyethylene

Muehlstein

Описание материалов:

LLBF-118B is a certified prime resin with Butene-comonomer, designed for production of Blown films used in general purpose packaging. LLBF-118B features excellent combination of easy processability with good film strength as well as wide heat sealing temperature range. LLBF-118B applications include garment bags, produce bags and liners. LLBF-118B contains NO slip and Medium antiblock. LLBF-118B complies with FDA regulation 21CFR 177.1520(c)3.2a, conditions of use A-H per 21CFR 176.170(c), Table 2.

Главная Информация			
Добавка	Средняя устойчивость к царапинам		
Характеристики	Бутене комномер		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Термогерметичный		
	Хорошая прочность		
	Соответствие пищевого контакта		
	Средняя устойчивость к царапинам		
Используется	Упаковка		
	Пленка		
	Подкладка		
	Сумка		
	Пищевая упаковка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 176,170 (c), таблица 2 Условия использования А- Н FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD: 25 µm	193	MPa	ASTM D882
1% secant, TD: 25 µm	223	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882

MD: Yield, 25 µm	9.38	MPa	ASTM D882
TD: Yield, 25 µm	9.51	MPa	ASTM D882
MD: Break, 25 µm	34.5	MPa	ASTM D882
TD: Break, 25 µm	27.6	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Break, 25 µm	550	%	ASTM D882
TD: Break, 25 µm	820	%	ASTM D882
Ударное падение Dart ¹ (25 µm)	80	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	100	g	ASTM D1922
TD : 25 µm	550	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.4 µm, Blown Film)	35		ASTM D2457
Haze (25.4 µm, Blown Film)	20	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Film Specimen: 1.0 mil (25 µm) film, melt temperature 390-395°F, blow-up-ratio 2.5 :1.

NOTE

1. F50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

