

Generic Nylon 6 - Glass Fabric

Стекланная ткань

Polyamide 6

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 6 - Glass Fabric

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный материал из стекловолокна		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.24 - 1.36	g/cm ³	ASTM D792
23°C	1.22 - 1.63	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка (23°C)	0.29 - 0.60	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении			
Fracture, 23°C	2.0 - 5.0	%	ASTM D638
Fracture, 23°C	2.6 - 7.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	4140 - 13000	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	5.0 - 190	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 MPa, not annealed	200 - 210	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	195 - 220	°C	ISO 75-2/A
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	90.0 - 90.1	°C	
Время сушки	3.0 - 5.0	hr	
Температура формы	70.0 - 92.5	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 6 - Glass Fabric This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

