

Trithene® SX 9003

Medium Density Polyethylene

Petroquimica Triunfo

Описание материалов:

Trithene®SX 9003 is a medium density polyethylene material. This product is available in Latin America and is processed by blow molding.

Trithene®The main features of SX 9003 are:

chemical resistance

high molecular weight

Good processability

Hard

sterilizable

Typical application areas include:

bottle

medical/health care

Главная Информация

Характеристики	Жесткий, высокий		
	Высокая Молекулярная масса		
	Хорошая дезинфекция		
	Основа для защиты от растворителей		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошая химическая стойкость		
	Термическая стабильность, хорошая		
Используется	Бутылка		
	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, II, Class A, Cat. 5		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.929	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, molding	13.5	MPa	ASTM D638
Fracture, molding	17.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	550	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура плавления	116	°C
-----------------------	-----	----

Дополнительная информация

Melt Mass-Flow Rate, ASTM D1238, 190°C/2.16 kg: 0.25 to 0.35 g/10 min Density, ASTM D1505: 0.928 to 0.930 g/cm³

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Задняя температура	150 - 180	°C
--------------------	-----------	----

Средняя температура	150 - 180	°C
---------------------	-----------	----

Передняя температура	150 - 180	°C
----------------------	-----------	----

Инструкции по впрыску

Processing parameters are for blow molding.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat