

Cevian®-PC 5200

Polycarbonate

PlastxWorld Inc.

Описание материалов:

Cevian®-PC 5200 is a Polycarbonate (PC) product. It is available in North America.

Characteristics include:

Heat Resistant

Impact Resistant

Low Viscosity

| Главная Информация | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Общее назначение | | |
| | Высокая термостойкость | | |
| | Высокая ударопрочность | | |
| | Низкая вязкость | | |
| Используется | Общее назначение | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| | Доступные цвета | | |
| | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.20 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 2250 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность (23°C) | 66 | kJ/m ² | ISO 180 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 149 | °C | ISO 306/B50 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

