

Devcon HV Tile Adhesive

Epoxy; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

High-strength towelable adhesive compound designed for bonding ceramic tile to vertical, curved and overhead surfaces and repariing ceramic tile surfaces.

Intended Use:

Bonding ceramic tile to vertical, curved and overhead surfaces.

Product Features:

Non-sagging adhesive that will support 4 lbs. per square foot while curing

Fills gaps and joints in crushers prior to pouring backing compounds

Excellent adhesion to metal, ceramic and concrete

Easy to use 1:1 formula

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность Хорошая адгезия		
Используется	Ремонтный материал Склеивание Клей		
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.686	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance	93	°C	
Растяжимое сцепление сдвига	12.6	MPa	ASTM D1002
Плотность ¹	1.40	g/cm ³	
Формовочная усадка-Поток	0.10	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	81		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	5520	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	37.2	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	81.4	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	2.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.52	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Диэлектрическая прочность	13	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная	45.0		ASTM D150
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mixing ratio by weight: 1.1

Component a

Mixing ratio by capacity: 1.0

Mixing ratio by weight: 1.0

Component B

Mixing ratio by capacity: 1.0

Срок службы горшка (24°C) 35 min

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------

Время отверждения 8.0 hr

NOTE

1. Cured

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

