

Manner Flexible PVC X3676

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 75C Insulation and Jacket

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух Изоляция		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32 to 1.36	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	77 to 83		
Shore A, 15 sec	71 to 77		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	6.89	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	12.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	330	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ⁴ (100°C, 240 hr)	0.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁵ (100°C, 240 hr)	-5.0	%	UL 1581

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells: .06 inch
2.	Unaged Dumbbells: .06 inch
3.	Unaged Dumbbells: .06 inch
4.	Air Retention: .06 inch
5.	Air Retention: .06 inch

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

