

LGE 355SE

Expanded Polystyrene

LG Polymers India Pvt. Ltd.

Описание материалов:

Applications

Self extinguishing insulations

Главная Информация			
Характеристики	Пенопласт Самопогасающийся		
Используется	Изоляционный материал		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Формы	Сфера		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.0150 - 0.0300	g/cm ³	ASTM D1505
Диаметр бусин	0.900 - 1.20	mm	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength	0.196 - 0.392	MPa	ASTM C203
Прочность на сжатие	0.0785 - 0.196	MPa	ASTM C165
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.029 - 0.034	W/m/K	ASTM C177

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat