

## RTP 205 D TFE 13 SI 2

30% стекловолокно

Polyamide 612

RTP Company

### Описание материалов:

Glass Fiber - PTFE Lubricated - Silicone Lubricated

| Главная Информация  |   |                   |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование                                     | Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу |                   |                 |
| Добавка   | PTFE лубрикант (13%)  |                   |                 |
|   | Силиконовая смазка (2)  |                   |                 |
| Характеристики  | Смазка  |                   |                 |
| Соответствие RoHS   | Свяжитесь с производителем                                    |                   |                 |
| Метод обработки   | Литье под давлением   |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес  | 1.39  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)                          | 0.20 - 0.60   | %                 | ASTM D955       |
| Moisture Content  | 0.20  | %                 |                 |
| Primary Additive  | 30  | %                 |                 |
| Механические  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения   | 8620  | MPa               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение                                     | 131   | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield)                            | 2.5 - 4.0   | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль   | 7930  | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength   | 197   | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие   | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (3.20 mm)                              | 120   | J/m               | ASTM D256       |
| Незубчатый изод Impact (3.20 mm)                            | 910   | J/m               | ASTM D4812      |
| Тепловой  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)   | 216   | °C                | ASTM D648       |
| Электрический   | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости                                     | 1.0E+14 - 1.0E+16   | ohms-cm           | ASTM D257       |
| Воспламеняемость  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.) | НВ  |                   | UL 94           |
| Иньекция  | Номинальное значение  | Единица измерения |                 |

|                                  |             |     |
|----------------------------------|-------------|-----|
| Температура сушки                | 79.4        | °C  |
| Время сушки                      | 4.0         | hr  |
| Dew Point                        | -17.8       | °C  |
| Температура обработки (расплава) | 249 - 285   | °C  |
| Температура формы                | 60.0 - 93.3 | °C  |
| Давление впрыска                 | 68.9 - 124  | MPa |

#### Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

