

Generic PEEK - Aramid Fiber

Арамидное волокно

Polyetheretherketone

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PEEK - Aramid Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Арамидное волокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31 - 1.50	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.13 - 1.3	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	5170 - 5560	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (23°C)	82.7 - 88.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	4820 - 5720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	138 - 155	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	37 - 44	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	270 - 640	J/m	ASTM D256
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	120 - 150	°C	
Время сушки	3.0 - 7.0	hr	
Температура обработки (расплава)	374 - 390	°C	
Температура формы	163 - 191	°C	
Давление впрыска	92.7 - 104	MPa	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PEEK - Aramid Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

