

Envirez® SS 71419

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

Описание материалов:

Cast polymers - Solid Surface Resins

Properties

Contains bio-derived material

Главная Информация		
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов	
Метод обработки	Литье	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	550	mPa·s
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Gel to Peak	10.0	min
Пик Exotherm	193	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time	20	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

