

Boltaron 3042 TruPrint

Rigid Polyvinyl Chloride

Boltaron Performance Products

Описание материалов:

TruPrint PVC Composite is a premium grade print stock of high quality rigid vinyl, suitable for lamination with Polyester Core.

Flexibility of print surfaces to fit your specific printing needs. Available corona treatment on one or both sides broadens potential uses and increases flexibility in processing.

TruPrint PVC Composite can be used in split core and laminated for Type 1, 2, or 3 cards and is compatible with coated or uncoated overlays.

TruPrint PVC Composite print stock offers excellent flex properties, greater card durability and is lower cost than solid Polyester construction. The material has color consistency making it the ideal product for virtually all card applications where long life, durability and performance are critical.

Standard Gauges-

...3042 (.006" -- .0099")

...3052 (.010" -- .0179")

Colors - White and custom colors

Sizes - Sheets cut to specifications

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Прочный Отличная Печатающая способность Хорошая стабильность цвета Хорошая гибкость Хорошая технологичность Перерабатываемый материал		
Используется	Ламинаты Печатный лист		
Внешний вид	Доступные цвета Белый		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36 to 1.42	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	106 to 112		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2210 to 2900	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	36.5 to 42.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2000 to 2760	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	57.9 to 66.2	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	160 to 530	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Annealed)	65.0 to 68.3	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	78.0 to 82.0	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat