

## Milastomer™ 8032NS

Thermoplastic Vulcanizate

Mitsui Chemicals America, Inc.

### Описание материалов:

Milastomer™8032NS is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) material. This product is available in North America and is processed by extrusion or injection molding.

Typical application areas include:  
engineering/industrial accessories  
Handle

Главная Информация			
Используется	Шайба Устойчивая к атмосферным воздействиям уплотнительная лента Мягкая ручка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.880	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/10.0 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ISO 48
Shaw A	81		ISO 48
Shaw A, 5 seconds	77		ISO 48
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	3.30	MPa	ISO 37
Tensile Stress <sup>2</sup> (Break)	6.70	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	520	%	ISO 37
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 22 hr	30	%	ISO 815
70°C, 22 hr	52	%	ISO 815
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -60.0	°C	Internal method
Дополнительная информация			
All tests performed according to Mitsui methods.			

## NOTE

- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 500 mm/min |
| 2. | 500 mm/min |
| 3. | 500 mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat