

PRIMATOP PP HOMO 120

Polypropylene Homopolymer

Amco Polymers

Описание материалов:

PRIMATOP PP HOMO 120 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in North America for injection molding.

Important attributes of PRIMATOP PP HOMO 120 are:

Low to No Odor/Taste

Food Contact Acceptable

Good Processability

Good Stiffness

Heat Resistant

Typical applications include:

Appliances

Caps/Lids/Closures

Consumer Goods

Food Contact Applications

Household Applications

Главная Информация			
Добавка	Неуказанный стабилизатор		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая стабильность		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая термическая стабильность		
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
	Гомополимер		
	Низкий и без запаха		
Используется	Низкий на вкус		
	Средняя вязкость		
	Приборы		
	Затворы		
	Товары для дома		
Рейтинг агентства	Игрушки		
	Белье, товары и мелкая бытовая техника		
Метод обработки	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.906	g/cm ³	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	111		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	37.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	1550	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	37	J/m	ASTM D256

NOTE

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat