

Generic Nylon 6+ABS

Polyamide 6 + ABS

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 6+ABS
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.07 to 1.10	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка (23°C)	0.80 to 1.1	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1100 to 2580	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	30.0 to 60.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield, 23°C	3.0 to 15	%	
Break, 23°C	3.0 to 100	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	14 to 85	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	64.7 to 80.0	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

