

## Manner Flexible PVC V191A NAT601 FR

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: 105°C Insulation Compound. This product is RoHS compliant.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24 to 1.28	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	79 to 85		
Shore A, 15 sec	75 to 81		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant <sup>1</sup>	7.58	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	15.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	350	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>4</sup> (136°C, 168 hr)	4.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>5</sup> (136°C, 168 hr)	-3.0	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	28	%	ASTM D2863

### NOTE

1. Unaged Dumbbell: .06 inch
2. Unaged Dumbbell: .06 inch
3. Unaged Dumbbell: .06 inch
4. Air Aged: .06 inch
5. Air Aged: .06 inch

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

