

SIBUR PE 15303-003

Low Density Polyethylene

SIBUR, LLC

Описание материалов:

PE 15303-003 is a film grade of low-density polyethylene. The grade is additive free.

Typical Applications:

PE 15303-003 is recommended for film extrusion, including thin films, food packaging and technical films. It complies with EU Food Contact Regulations.

Главная Информация		
Характеристики	Без добавки	
Используется	Пленка Пищевая упаковка	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC пищевой контакт, неуказанный рейтинг	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.921	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 500	hr
Внешний вид-Технологический тест на пленку	B	%
Извлечение		
Mass fraction	0.4	%
Odour and taste of aqueous extract	1.0	points
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress ¹		
Yield	9.80	MPa
Break	13.7	MPa
Растяжимое напряжение ² (Break)	600	%
NOTE		
1.	500 mm/min	
2.	500 mm/min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

