

Escorene™ Ultra UL 00114

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

UL00114 is a fractional MI copolymer of ethylene and vinyl acetate.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание винилацетата	14.0	wt%	ExxonMobil Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	67.5	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	> 100	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	70.7	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление
Содержимое данного документа является конфиденциальной информацией и предназначено только для лиц, указанных в нем. Любое использование, копирование, распространение или раскрытие информации, содержащейся в данном документе, без предварительного письменного разрешения Susheng Import & Export Trading Co., Ltd. является незаконным.

NOTE	
1.	5.0 mm/min
2.	500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

