

## NatureFlex™ 19NE30

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

### Описание материалов:

Literature reference: N300

Transparent, 2 side heat-sealable film, with enhanced moisture barrier

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Compostable Термогерметичный Высокая четкость Влагозащитный барьер Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Пленка Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура инициализации уплотнения <sup>1</sup> (19 µm)	80.0 to 200	°C	
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 19 µm, 0.0% RH)	3.00	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM F1927
Передача водяного пара <sup>2</sup>	30	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM E96
Датчик пленки	19.4	µm	Internal Method
Выход (19.4 µm)	35.7	m <sup>2</sup> /kg	Internal Method
	1100		
Оптимальная ширина декорации	1500		

NOTE	
1.	0.5s dwell, 0.069 MN/m <sup>2</sup>
2.	38°C, 90%RH

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

