

Sumikon® PM-3028

Стекловолокно; Неорганическое; Минеральное

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMIKON PM-3028 Type J Black is a Short Glass fiber & Mineral molding compound based on Phenolic Novolac (TS) polymer. It is supplied in the form of Granular/Molding Powder for Molding.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал Минеральный наполнитель Неорганический наполнитель
Внешний вид	Черный
Формы	Порошок Частицы
Метод обработки	Прессформа сжатия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.75	g/cm ³	JIS K6911
Формовочная усадка	0.21	%	ISO 294-4
Поглощение воды (Equilibrium)	0.060	%	JIS K6911

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	110	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	15800	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	200	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение	275	MPa	ISO 604

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	2.5	kJ/m ²	ISO 179

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	215	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

