

SWANCOR Epoxy 901-V

48% стирол

Ероху; Epoxide

SWANCOR IND. CO., LTD.

Описание материалов:

Lower viscosity version of SWANCOR 901, with the same molecular weight providing excellent mechanical properties and chemical resistance as SWANCOR 901.

Suitable for vacuum infusion process.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стирол, 48% наполнитель по весу		
Характеристики	Кислотоупорный		
	Щелочестойкие		
	Хорошая химическая стойкость		
	Низкая вязкость		
Соленая вода/спрей			
Формы	Жидкость		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	103	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (25°C)	26	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	250	cP	ASTM D2393

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat