

Hyundai EP PPF HT121

Polypropylene Homopolymer

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP PPF HT121 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Hyundai EP PPF HT121 include automotive and electrical/electronic applications.

Characteristics include:

Good Processability

Homopolymer

Impact Modified

Wear Resistant

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Модификатор удара | | |
| Характеристики | Прочный | | |
| | Хорошая плавность | | |
| | Гомополимер | | |
| | Модификация удара | | |
| Используется | Аудиоленты | | |
| | Автомобильная внутренняя отделка | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 27 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 89 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 25.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 63 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2110 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 38.5 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -30°C | 38 | J/m | |
| 23°C | 110 | J/m | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

Температура отклонения при нагрузке
(0.45 MPa, Unannealed) 128 °C ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

