

MARPOL® PSM 6131

Medium Impact Polystyrene

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

MARPOL ® PSM 6131 is a medium impact polystyrene with well balanced physical properties. This is an excellent polymer for those high gloss applications.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Глянцевый Средняя ударопрочность		
Используется	Контейнеры Товары для дома Игрушки		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	24.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	40	%	ASTM D638
Flexural Strength	45.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	75	J/m	ASTM D256
Удары при падении	10.7	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Annealed)	87.2	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	93.3	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск (60°)	97	ASTM D523	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

