

Flexalloy® 9200-45-BL

Polyvinyl Chloride Elastomer

Teknor Apex Company

Описание материалов:

Flexalloy® 9200-45-BL is a Polyvinyl Chloride Elastomer (PVC Elastomer) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for extrusion or injection molding.

Important attributes of Flexalloy® 9200-45-BL are:

Eco-Friendly/Green

Good Weather Resistance

Heat Resistant

High Molecular Weight

Typical applications include:

Consumer Goods

Foam

Главная Информация			
Характеристики	Foamable Хорошая термическая стабильность Хорошая устойчивость к погоде Перерабатываемый материал Сверхвысокий Молекулярный вес		
Используется	Пена Обувь		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.0 to 2.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	45		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	8.62	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	390	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-56.0	°C	ASTM D746
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Рекомендуемый Макс измельчения	20	%	

Задняя температура	160 to 177	°C
Средняя температура	160 to 177	°C
Передняя температура	160 to 177	°C
Температура формы	23.9 to 51.7	°C
Back Pressure	0.345 to 1.03	MPa
Отношение винта L/D	20.0:1.0 to 24.0:1.0	
Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0 to 3.0:1.0	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

