

Fluoroplex B 60 - GML

60% бронза

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

Описание материалов:

Fluoroplex B 60-GML is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product, which contains 60% bronze filler. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

| Главная Информация | |
|-------------------------|--|
| Наполнитель/армирование | Бронзовая упаковка, 60% упаковка по весу |
| Характеристики | Низкий уровень жидкости |
| Метод обработки | Спекание Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 3.90 - 4.00 | g/cm ³ | Internal method |
| Сжатие-Спекание | 1.2 - 2.2 | % | Internal method |
| Температура спекания-Максимум | 365 | °C | |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore D) | 69 - 74 | | Internal method |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение | 18.0 | MPa | Internal method |
| Удлинение при растяжении (Break) | 150 | % | Internal method |

| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Code: 010003701 | | |

| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Температура формы | 21.0 - 25.0 | °C |
| Давление впрыска | 49.0 - 58.8 | MPa |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

