

SILPURAN® 8030/40

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Catheters, Pharmaceuticals & Healthcare

Medical Tubing, Pharmaceuticals & Healthcare

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Биосовместимый Без ВРА Дышащий Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая стерилизация Хорошая термическая стабильность Высокая проницаемость газа Высокая термостойкость Высокая чистота Низкий и без запаха Низкое поглощение воды Нетоксичный Устойчивость к пару 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Имплантаты для тела Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Фармацевтика 		
Рейтинг агентства	<ul style="list-style-type: none"> ISO 10993 USP класс VI 		
Метод обработки	Экструзия		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	40		DIN 53505

Прочность на растяжение	9.70	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	810	%	DIN 53504
Комплект сжатия	14	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	30.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	58	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat