

## Torayca® NX85T-10A

8.0% углеродное волокно

Polycarbonate

Toray Resin Company

### Описание материалов:

Torayca® NX85T-10A is a Polycarbonate (PC) product filled with 8.0% carbon fiber. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродное волокно, 8.0% наполнитель по весу		
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Код маркировки деталей	> PC-CF10 <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.23	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (250°C/10.0 kg)	26	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка			Internal Method
Across Flow : 3.00 mm <sup>1</sup>	0.25 to 0.55	%	
Flow : 3.00 mm <sup>2</sup>	0.25	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (23°C)	56.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	4.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	6400	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	111	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.3	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	121	°C	ISO 75-2/A
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+2 to 1.0E+3	ohms	IEC 60093
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0		UL 94
NOTE			
1.	80x80x3		
2.	80x80x3mm		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

