

KRATON® D1101 J

Styrene Butadiene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton D1101 J is a clear, linear block copolymer based on styrene and butadiene with bound styrene of 31% mass. It is supplied from Japan in the physical form(s) outlined in the following grade nomenclature.

D1101 JO - supplied as dusted crumb

D1101 JU - supplied as undusted crumb

D1101 JSM - supplied as powder dusted with amorphous silica

Kraton D1101 J is used as a modifier of bitumen and polymers. It is also suitable as an ingredient in formulating compounds for footwear applications and may be used in formulating adhesives, sealants and coatings.

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер		
Используется	Клеи		
	Модификация асфальта		
	Нанесение покрытия		
	Обувь		
	Модификация пластмасс		
	Герметики		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Крошка		
	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	< 1.0	g/10 min	ASTM D1238
Скрепленный стирол	28.0 to 34.0	%	
Содержание золы			ISO 247
JO	< 1.0	%	
JSM	< 5.0	%	
JU	< 0.50	%	
Вязкость раствора-Толуол, 25% wt (25 °C)	3.0 to 5.0	Pa·s	Internal Method
Летучее вещество-2 ч(110 °C)	< 1.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 30 sec)	72		ISO 7619
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Tensile Stress (300% Strain)	2.90	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	33.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	880	%	ISO 37

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

