

## ELASTOSIL® E 385

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Coatings, Paints & Coatings

Bonding & Sealing, Lighting

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Главная Информация			
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Герметики		

  

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Colorless		
Плотность			
--	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2811
--	1.09	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
Время отверждения	12 to 24	hr	
Skin Forming Time <sup>1</sup> (23°C)	15.0	min	

  

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	30		ISO 868
Прочность на растяжение	4.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	400	%	ISO 37

  

NOTE	
1.	50% R.H

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

