

Manner Flexible PVC V962 NAT601/BLK 580

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: General Purpose Tray Cable Jacket . This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Кабельный кожух
	Общее назначение
	Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Черный
	Натуральный цвет

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36 to 1.40	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	82 to 88		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	9.65	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ¹ (121°C, 336 hr)	-3.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (121°C, 336 hr)	-4.0	%	UL 1581
Изменение прочности на растяжение (70°C, 4 hr, in IRM 902 Oil)	-3.0	%	
Изменение максимального удлинения (70°C, 4 hr, in IRM 902 Oil)	5.0	%	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-25.0	°C	ASTM D746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	27	%	ASTM D2863

NOTE	
1.	Air Retention: .06 inch

2.

Air Retention: .06 inch

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

