

Kynar Flex® 2800 WR

Polyvinylidene Fluoride

Arkema

Описание материалов:

KYNAR FLEX® 2800 WR is a VF2 based copolymer powder designed for rotomolding or rotolining processing.

KYNAR FLEX® 2800 WR is very chemically resistant with a maximum use temperature up to 150°C.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая химическая стойкость		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование Подкладка Roto		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.77 to 1.80	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 23°C)	60 to 70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 23°C	20.0 to 34.5	MPa	
Break, 23°C	17.2 to 34.5	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	50 to 300	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	483 to 758	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	20.7 to 34.5	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие (23°C)	31.0 to 41.4	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	140 to 145	°C	ASTM D3418
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ¹ (20°C)	2.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (232°C, 100 sec ⁻¹)	400 to 800	Pa·s	ASTM D3835
NOTE			
1.	65% R.H.		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

