

ELASTOSIL® SOLAR 2202 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Photovoltaics, Renewable Energies

Главная Информация

Используется	Электронная изоляция
	Солнечные панели

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость	1.0	Pa·s	ISO 3219
Срок службы горшка	150	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Относительная проницаемость	2.70		IEC 60250
Сопrotивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

