

Flexane® 80 Putty

Polyurethane

Devcon

Описание материалов:

Trowelable urethane for repairing and lining process equipment exposed to wear, impact, abrasion, vibration, and expansion/contraction.

Intended Use:

Repair and rebuild conveyor belts

Line process equipment to dampen noise

Line concrete control joints.

Cast flexible molds, fixtures, and parts

Pot and encapsulate

Product features:

Trowels on smoothly

Cures to tough, medium-hard rubber (Shore 87A)

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Средняя твердость		
Используется	Износостойкие вкладыши Ремонтный материал Литьевая форма/инструмент		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Инкапсуляция Полировка Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.849	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Maximum Operating Temperature			
Dry	82	°C	
Wet	49	°C	
Формовочная усадка-Поток	0.14	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	87		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	11.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D412
Tear Strength	52.5	kN/m	ASTM D624

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	14	kV/mm	ASTM D149

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Resin	Mixing ratio by weight: 72	
Hardening method	Mixing ratio by weight: 28	
Срок службы горшка (24°C)	20	min
Время демолд	600	min

Дополнительная информация

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	12	hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat