

## Dapol® D2500F

Diallyl Phthalate

Fudow Co., Ltd.

### Описание материалов:

Examples of application

Commutators

Knobs

Push buttons

Главная Информация	
UL YellowCard	E46770-237149
Используется	Электрическое/электронное применение Электрические компоненты Кнопка Ручка
Метод обработки	Литье из смолы Прессформа сжатия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.80 - 1.90	g/cm <sup>3</sup>	JIS K6911
Формовочная усадка			JIS K6911
-- 1	0.60 - 0.80	%	JIS K6911
-- 2	0.40 - 0.60	%	JIS K6911
Скорость поглощения воды-Кипячение	0.10 - 0.20	%	JIS K6911
Heat Deflection Temperature	160 - 180	°C	JIS K6911
Insulation Resistance			JIS K6911
after boiling	1.0E+13 - 1.0E+15	ohms	JIS K6911
at ordinary state	1.0E+14 - 1.0E+15	ohms	JIS K6911
Термоусадочная установка	0.050 - 0.10	%	JIS K6918

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс			JIS K6911
Molding	69.0 - 98.0	MPa	JIS K6911
Injection Molding	78.0 - 137	MPa	JIS K6911

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			JIS K6911
Molding	2.9 - 4.9	kJ/m <sup>2</sup>	JIS K6911
Injection Molding	3.4 - 5.4	kJ/m <sup>2</sup>	JIS K6911

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	12 - 16	kV/mm	JIS K6911
Диэлектрическая постоянная	4.30 - 4.60		JIS K6911
Коэффициент рассеивания	0.010 - 0.015		JIS K6911
Дуговое сопротивление	> 130	sec	JIS K6911
Comparative Tracking Index	> 600	V	IEC 60112

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.0 mm)	V-0		UL 94

#### NOTE

1. Injection Molding
2. Compression Molding

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat