

SILVER® FG01

Rigid Polyvinyl Chloride

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

Описание материалов:

SILVER® Rigid PVC 730 is a kind of flame resistant rigid PVC compound of excellent mechanical properties, good processability and heat stability, which is applied to appliance, automotive, business equipment, construction and telecommunication.

| Главная Информация | | |
|--|---|-------------------|
| Характеристики | <p>Огнестойкий</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая термическая стабильность</p> <p>Средняя жесткость</p> | |
| Используется | <p>Приборы</p> <p>Автомобильные Приложения</p> <p>Бизнес-оборудование</p> <p>Применение конструкции</p> <p>Телекоммуникации</p> | |
| Метод обработки | Литье под давлением | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 1.32 | g/cm ³ |
| Массовый расход расплава (MFR) | 3.4 | g/10 min |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение | 44.0 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | 32 | % |
| Флекторный модуль | 2600 | MPa |
| Flexural Strength | 72.0 | MPa |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения |
| Зубчатый изод удара (площадь) | 38.0 | kJ/m ² |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 68.0 | °C |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания |
| Огнестойкость (1.60 mm) | V-0 | UL 94 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

