

Generic PP Homopolymer - Wollastonite (CaSiO₃)

Wollastonite (CaSiO₃)

Polypropylene Homopolymer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP Homopolymer - Wollastonite (CaSiO₃)
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Wollastonite (CaSiO ₃)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.958 to 1.25	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0 to 21	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.60 to 1.2	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (23°C)	78 to 96		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1600 to 3640	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 23°C	30.0 to 35.1	MPa	
Break, 23°C	23.0 to 30.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield, 23°C	4.0 to 7.0	%	
Break, 23°C	10 to 20	%	
Флукторный модуль (23°C)	1590 to 4220	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	41.7 to 42.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	28 to 45	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	106 to 130	°C	
1.8 MPa, Unannealed	60.0 to 82.2	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

