

WELLAMID Nylon 6000/505 GS 30 HWCP

30% стеклянная бусина

Polyamide 6

CP-Polymer-Technik GmbH & Co. KG

Описание материалов:

WELLAMID Nylon 6000/505 GS 30 HWCP is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 30% glass bead. It is available in Europe.

Important attributes of WELLAMID Nylon 6000/505 GS 30 HWCP are:

Flame Rated

Heat Stabilizer

Impact Modified

Impact Resistant

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стеклянный шарик, 30% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла
	Модификатор удара
Характеристики	Хорошая ударопрочность
	Стабилизация тепла
	Модификация удара

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.32	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Across Flow : 4.00 mm	0.80 to 1.0	--	%	
Flow : 4.00 mm	0.80 to 1.0	--	%	
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	1.5 to 2.0	--	%	ISO 62
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3600	1700	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	65.0	40.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	11	28	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль	3000	--	MPa	DIN 52457
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	7.0	20	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	75 kJ/m ²	No Break		ISO 179
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	180	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	70.0	--	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения				
	200	--	°C	ISO 306/B50
Температура плавления				
	215	--	°C	
CLTE-Поток (23 to 80°C)				
	3.5E-5	--	cm/cm/°C	DIN 53752
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности				
	1.0E+12	1.0E+10	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости				
	1.0E+15	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность				
	35	35	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость (1 MHz)				
	4.00	6.00		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (1 MHz)				
	0.020	0.20		IEC 60250
Comparative Tracking Index				
	450	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость				
				UL 94
1.60 mm	HB	--		
3.20 mm	HB	--		
Иньекция	Сухой	Единица измерения		
Температура обработки (расплава)				
	250 to 270		°C	
Температура формы				
	60.0 to 90.0		°C	
Скорость впрыска				
	Moderate			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

